

sklovláknitá tkanina
typ R 140 A101N

Popis

Tento typ síťoviny má speciální povrchovou úpravu. Vysoce kvalitní povlak chrání síť PERLINKA před působením kamnářských lepidel a malt.

Použitím výztužné tkaniny PERLINKA společně s lepicí maltou grenacoat WHITE 600 vytvoříte stabilní základní vrstvu. Předejdete tak vzniku prasklin ve finálních povrchových vrstvách.

Přednosti

- ✓ Vysoká mechanická pevnost
- ✓ Vynikající rozměrová stabilita
- ✓ Kompatibilní s kamnářskými maltami a omítkami
- ✓ Nehořlavá

Technická charakteristika

Popis	Jednotka	Hodnota	Tolerance
Světlost ok – osnova x útek	mm	3,0 x 3,5	± 0,5 mm
Šíře role	cm	100	± 1 %
Délka role	m	50	-0 % +2 %
Plošná hmotnost rezné tkaniny	g/m ²	140	informativní hodnota
Plošná hmotnost upravené tkaniny	g/m ²	164	minimum
Tloušťka upravené tkaniny	mm	0,58	0,2 mm
Obsah spalitelných látek (LOI)	%	10	

Mechanické vlastnosti

Typ testu	Pevnost v tahu N/50 mm	Protažení %
Standardní podmínky	≥ 1900	max. 4,5
Rychlý test (6 hodin)	≥ 1250	max. 3,5

zjištěno podle EN ISO 13931-1

Skladování

Zabalené role skladujte v suchých prostorech při teplotách od -10 °C do +50 °C.

Naši techničtí konzultanti jsou Vám kdykoliv připraveni odpovědět specifické dotazy a poradit v případě aplikace výrobku dle Vašich potřeb. Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely.

Datum revize: 12.10.2018