

Popis

Omítková směs pro finální povrchy s hrubší strukturou vyvinutá speciálně pro kamnářské účely, jelikož odolává změnám teplot a neovlivňuje přenos tepla do vytápěného prostoru. Omítku můžete použít i v exteriéru, například pro omítané části venkovních krbů, grilů či udíren.

Příprava a aplikace

Podklad musí být vyzrálý, zbavený všech nečistot a prachu. Doporučená základní vrstva je PERLINKA spolu s WHITE 600. Omítku aplikujte na přebroušenou a očištěnou nosnou vrstvu nejdříve 3 hodiny po jejím dokončení. Nanášejte při teplotách ovzduší i podkladu v rozmezí od +5°C do +25°C.

Zvolené množství suché směsi syptejte do čisté vody (1 kg směsi do cca 260 ml) a důkladně rozmíchejte, nejlépe pomocí elektrického míchadla. Náradí a nádoby umyjte vodou ihned po použití.

Omítku natahujte nerezovým hladítkem, ve vrstvě od 5 do 15 mm. Čerstvě aplikovanou pak stáhněte latí či jinak zarovnejte. Po zavaznutí stáchejte krouživým pohybem pomocí dřevěného nebo plastového hladítka. Chraňte omítku před rychlým vysycháním. Případné další povrchové úpravy (nátery, tapety, obklady) provádějte až po řádném vyzrání (doporučená technologická přestávka je 1 den na 1 mm omítky).

Základní vlastnosti

Surovinová báze		křemičité suroviny
Vazba		hydraulická
Spotřeba suché směsi na 1 mm vrstvu	kg/m ²	1,6
Spotřeba vody	ltr/kg	0,24 – 0,28
Doba zpracovatelnosti	min	60 – 90
Zrnitost	mm	0,0 – 1,5
Max. teplota použití	°C	200

Fyzikální vlastnosti po 28 dnech (dle ČSN 73 2577)

Objemová hmotnost při 110 °C	kg/m ³	1500
Pevnost v tlaku při 110 °C	MPa	10,0
Pevnost v tahu za ohybu při 110 °C	MPa	0,8
Přídržnost šamot při 110 °C	MPa	0,35

Skladování, manipulace a zpracování

Skladovatelnost je 12 měsíců od data výroby v originálním obalu v suchém, krytém skladu při teplotě nad 0° C. V průběhu práce s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte ochranné pracovní pomůcky.

Při likvidaci odpadu postupujte podle příslušných zákonů platných v dané zemi. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Před zahájením práce se směsí si vždy důkladně přečtěte bezpečnostní list a příbalové informace.

Naši techničtí konzultanti jsou Vám kdykoliv připraveni odpovědět specifické dotazy a poradit v případě aplikace výrobku dle Vašich potřeb. Údaje v tomto technickém listu spočívají na zkušenostech z praxe, jakož i na vlastních pokusech a odpovídají našemu dnešnímu stavu vědomostí. Slouží jako informace a neobsahují žádná ujištění o vlastnostech výrobku nebo jeho vhodnosti pro určité účely použití. Sami vyzkoušejte, zda je náš produkt vhodný pro Vaše účely.

Datum revize: 16.2.2018 (nahrazuje předešlé verze TL)



tř. Čs. armády 541
391 81 Veselí nad Lužnicí II
Czech Republic
Tel: +420 381 549 111, Fax: +420 381 581 071
e-mail: grenamat@grena.cz, www.grena.cz

