



STANDARDSY PRO DÝHOVANÝ POVRCH



Sesazenky kategorie A

Jednotlivé požadavky na dýhované výrobky se řeší individuálně dle specifických požadavků zákazníka.

Dýha

Dýha je přírodní materiál, u výrobků není považováno za vadu rozdílný odstín a kresba dřeva. Výkyvy odstínu vycházející z různosti přírodní dýhy jsou povoleny v celém rozsahu přirozeného probarvení dřeviny. V průběhu kmene se struktura dýhy mírně mění.

Spoje dýhy

Sesazování dýhy na výrobku dle obecných technologických postupů. Spáry musí být těsně sevřeny. Sesazení je patrné kresbou dřeviny. Tupý spoj dýhy je patrný.

Barva dýhy

Opakovaná barevnost a kresba dýhy je dána rozptylem barevnosti jednotlivých dřevin.

Povolené a nepovolené vady sesazenky

Opravy spojů jsou povoleny pouze na rubu sesazenky.

Spáry, trhliny, otlaky, vydrolení, oštípání, sesazení přes sebe a jiné mechanické poškození není povoleno.

Sesazenky nesmí být znečištěny.

Zdravé suky, drobná nevypadavá oka v barvě dřeva do průměru 5 mm jsou povolena max. 5 ks/m². Všechny černé a vypadavé suky nejsou povoleny (s výjimkou sukatého dubu). Dřeňové paprsky jsou povoleny pouze v omezené míře charakteristické pro jednotlivé dřeviny. Světle hnědé záběhy o max. velikost 3 x 20 mm jsou povoleny max. 3 ks/m². Smolníky nejsou povolené.

Všechny výše uvedené povolené vady, které se na sesazence budou vyskytovat, nesmí působit nevyváženě a rušivým dojmem.

Vizuální posouzení kvality dýhovaného povrchu

Kvalita povrchu ploch má být posuzována za okolností, které se co nejvíce blíží podmínkám užití. Pro posouzení vizuálních nedostatků je tedy rozhodující pohled na výrobek v jeho finální poloze. Proto se výrobky posuzují při běžném osvětlení, pozorováním okem bez optických pomůcek a z běžné vzdálenosti užívání od kontrolované plochy (500 - 700 mm).

Vady, které nejsou při těchto podmínkách rozpoznatelné, jsou přípustné.

čerpáno z ČSN 49 2320

